

Auftragsnummer	ULMBE03058	Probekörper	Standard60x60x2Sch	DataloggerNr.	05
SG-Prüffolge	ULMBE03058/1/33	Auftraggeber	Meyer, Bettina, UER-	SchussDatum	2015-03-31
Ansatz	NW PLA 3052 MT200	Massetemp. [+5°C]	200	Zyklenzahl	5
Auftragskürzel	FH-Hannover_Nature	Werkztemp. [+3°C]	30		
Materialtyp	Sondermaterial	Einspritzg. [+10%]	40		
Partie	NatureWorks PLA305	Bemerkung	Material unbedingt so		
Farbe	YK1028B11	Trocknung[Art,°C/h]	Vakuum,80/16		
Maschine	SG410-173733				

	Tm-Fdx °C	Tw-Fdx °C	p1-max bar	ph-Nde bar	ve-mit mm/s	pfuell bar	t-Nd s	PCH1 bar	Pplast ccm/mn	T-Zykl s
Mittelw.	200,0	28,3	559,3	586,0	40,5	150,1	20,2	503,0	211,8	44,0
Stdabw.	0,0	0,1	12,0	2,8	0,1	1,3	0,0	2,7	1,4	0,0
Var.[%]	0,0	0,2	2,1	0,5	0,2	0,9	0,0	0,5	0,7	0,0

