

Auftragsnummer	ULMBE03060	Probekörper	Standard60x60x2Sch	DataloggerNr.	05
SG-Prüffolge	ULMBE03060/1/33	Auftraggeber	Meyer, Bettina, UER-	SchussDatum	2015-03-31
Ansatz	FKuR Terralene MT2	Massetemp. [+5°C]	230	Zyklenzahl	6
Auftragskürzel	FH-Hannover_FKuR	Werkztemp. [+3°C]	30		
Materialtyp	Sondermaterial	Einspritzg. [+10%]	40		
Partie	FKuR Terralene	Bemerkung	Material unbedingt so		
Farbe	Bio-PE HD3505	Trocknung[Art,°C/h]	Vakuum,80/16		
Maschine	SG410-173733				

	Tm-Fdx °C	Tw-Fdx °C	p1-max bar	ph-Nde bar	ve-mit mm/s	pfuell bar	t-Nd s	PCH1 bar	Pplast ccm/mn	T-Zykl s
Mittelw.	228,7	29,8	636,2	570,1	40,7	97,6	20,2	502,5	197,4	44,1
Stdabw.	0,0	0,2	4,1	3,2	0,3	2,3	0,0	0,9	2,2	0,2
Var.[%]	0,0	0,8	0,6	0,6	0,7	2,3	0,0	0,2	1,1	0,4

